

do auro. Itē unde sup. De mo
lendo auro. Itē alio m. Itē unde
sup. De munuandis. De auram
dis auriculis. De polienda de auram.
De colorando auro. De poliendo
ingello. De ornando uase calicis.
De pede calicis. De patena. De
fistula. De auro tre eulath.
De auro arabico. De auro are
nario. De fabricando aureo ca
lice. De imponenda solidatura
auro. De imponendis gemmis.
margaritis. De electro. De po
liendo elect. De pede calicis. De pa
tena. De fistula. De colatorio.
De ampulla. De confectione que
di tenay. De constructione
Eritica ē domū fabricee
spaciōsa. altā cui longitudo ad
orientē tendat in cui pariete meri
diano facies fenestras q̄t uolueris.
v̄ possis ita ut int̄ duas fenestras v̄
pedes sint. Unde autē medietatē
domus ad opus fusile faciendū. v̄ eu

54
prū aestagū. v̄ plūbū opandū
uno pariete usq; ad summitatē altam
dimisi. v̄ rursum diuide q̄t reliquū ē
in duo. uno pariete ad opandū in
una parte aurū in altā argentū.
fenestras ita ē emineant altā aēra.
quā uno pede. quā altitudo sc̄t ē
un pedū. latitudo duos. De sede
De inde fode fossā opandū.
ante fenestrā a pariete fenestre.
pede v̄ dimidio. quē stabit int̄fū
sa. habens longitudinis tū pedū.
latitudinis duos. qm̄ tepes incircu
ita lignis. quos lignos duo in medio
v̄ fenestrā pcedant. a fossā. altā
tudine dimidiū pedū.
sup̄ que ~~...~~ unga
tur discus unus q̄ cooprat genua
sedentū in fossā latitudine duos
pedū. longitudine tū in t̄fūso sup̄.
fossā ita calis. ut q̄q̄t minuti au
ri t̄ argenti desup̄ ceciderit. pos
sit diligenti scopari. De fornace
v̄ ita a pariete tū ppe opent.

ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBIBLIOTHEK

A-1015 Wien 1, Josefsplatz 1
Photo-Atelier

Cod. 2527, fol. 53v-54r

fuit. cōminue singlit. Ite si n̄
habeas. accipe partes albe olle
mitte eas in carbones donec candes
cant. i si n̄ resiliunt sine refrigerari.
et tere singlart. Deinde pone. ii
partes argille. et tere i tris cocte
teste. i cōmisceas cō aqua tepida ma
cera fortit. & inde cōpone uascula
maiora i minora. in quib; liq̄ facies
aurū et argentū. Interi v̄ dū siccā
tur. accepta statera pondera aurū
et argentū qđ opari uolueris. Qđ
si argentū purū non fuerit. hoc m̄
purifica. *Depurificando argento.*

Cribra cineres cōmisceas eos aq̄. et
accipe testā olle in igne phatā
que tante magnitudinis sit. inq̄
credas lique fieri posse argentū
quod purificari debet ut n̄ effun
datur. et mitte cineres in eā. in
medio tenues. i circa orā spissos.
i sicca ad carbones. Qua siccata
amoue carbones a fornace modi
cū. i pone ipsā testā cū cinerib;
subforamine ante fornacē sicut

uentis ex folle in eā flet. suppositisq;
carbonib; suffla donec candescat.
Deinde mitte argentū in eā. i sup
pone modicū plūbi. supiectisq; car
bonib; lique fac illud. i habeas aux
ta te uirgā ex sepe uento siccata.
cū qua disceopies diligent i purifi
ca ab argento quicqd immundicie
sup illud uidis. positoq; sup illud ti
cione. hoc ē ligno igne usto. suffla
bis medio erit longo tractu liq; plū
bū hoc flatu eieceris. si uideris ar
gentū n̄dū purū ēē. rursum appone
plūbū sup positisq; carbonib; fac
sic pus. Quod si uidis argentū ebul
lire et exillire. setto stagnū tauri
calcū ei admixtū et cōfringe par
ticulā utri minute. i pice sup
argentū plūbūq; ad de. appositisq;
carbonib; fortit suffla. Deinde res
pice sic prius. et cū uirgula aufer
immundiciā utri i plūbū sup posi
toq; tione fac sic pus. et hoc tā

ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBIBLIOTHEK
A-1015 Wien 1, Josefsplatz 1
Photo-Atelier

cod. 2527, fol. 60v 61r